УРЦ ТЭиД
г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 4
Тел.: 8(800)100-73-99
E-mail: info@urctad.ru, Сайт: www.urctad.ru

Проверьте подлинность протокола и данных по ссылке: https://cabinet.urctad.ru/uploads/protocol/81438392-0d7e-4da3-be62-4bf406e9451a

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.3745.04УЛЛ0 / СМК.2959-25 от 13.05.2025г.
Аттестат аккредитации ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 № RA.RU.10НА5802 от 13.05.2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №4445/14 от 14.10.2025 г.

ИНФОРМАЦИЯ О ДАННЫХ ОБРАЗЦА, ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ЗАКАЗЧИКОМ	
Лабораторный номер	4445/2 от 06.10.2025 г.
Наименование Заказчика	Табунков Данил Михайлович
Дата отбора пробы	08.10.2025
По акту отбора	-
Дата получения пробы	06.10.2025
Марка масла	**Zero Mileage Mechanic 7,5W55**
Место отбора пробы	Проба отобрана в лаборатории 08.10.2025. Жестяная канистра объёмом 1 л. На горловине присутствует защитное кольцо и фольга. Партия 1045131.8202502080211

Наименование показателя		Ед. изм.	Метод испытания	Результаты анализа пробы
1. Индикаторы износа				
Железо	Fe	мг/кг	ASTM D 5185	**0**
Хром	Cr	мг/кг	ASTM D 5185	**0**
Свинец	Pb	мг/кг	ASTM D 5185	**0**
Медь	Cu	мг/кг	ASTM D 5185	**0**
Олово	Sn	мг/кг	ASTM D 5185	**0**
Алюминий	Al	мг/кг	ASTM D 5185	**0**
Никель	Ni	мг/кг	ASTM D 5185	**0**
Титан	Ti	мг/кг	ASTM D 5185	**0**
Ванадий	V	мг/кг	ASTM D 5185	**0**
Марганец	Mn	мг/кг	ASTM D 5185	**0**
Серебро	Ag	мг/кг	ASTM D 5185	**0**
Сурьма	Sb	мг/кг	ICP-OES Avio 200	**0**
2. Элементы присадок				
Молибден	Mo	мг/кг	ASTM D 5185	**99**
Бор	B	мг/кг	ASTM D 5185	**59**
Магний	Mg	мг/кг	ASTM D 5185	**397**
Кальций	Ca	мг/кг	ASTM D 5185	**1 395**
Барий	Ba	мг/кг	ASTM D 5185	**0**
Фосфор	P	мг/кг	ASTM D 5185	**823**
Цинк	Zn	мг/кг	ASTM D 5185	**842**
Вольфрам	W	мг/кг	ICP-OES Avio 200	**0**
3. Загрязнение				
Кремний	Si	мг/кг	ASTM D 5185	**5**
Натрий	Na	мг/кг	ASTM D 5185	**1**
Калий	K	мг/кг	ASTM D 5185	**0**
Литий	Li	мг/кг	ICP-OES Avio 200	**0**
Содержание воды		%	ASTM E 2412	**отсутствие**
Содержание топлива		Абс/0,1 мм	ASTM E 2412	**243,9**
Сажа		%	ASTM E 2412	**0**
Гликоль		%	ASTM E 2412	**отсутствие**
Окисление		Абс/0,1 мм	ASTM E 2412	**11,7**
Нитрование		Абс/0,1 мм	ASTM E 2412	**5,6**
4. Физико-химические свойства масла				
Температура застывания		°C	ГОСТ 20287-23 (метод Б)	**Минус 48**
Вязкость динамическая (CCS) при -25°C		мПа*с	ASTM D 5293	**10 874**
Щелочное число		мг KOH/г	ASTM D 2896-21 Метод B	**7,39**
Испаряемость по NOACK		%	ASTM D 5800-21 (метод Б)	**5,5**
Кинематическая вязкость при 40°C		мм²/с	ГОСТ 33-2016	**127,34**
Кинематическая вязкость при 100°C		мм²/с	ГОСТ 33-2016	**19,68**
Индекс вязкости			ГОСТ 25371-2018	**177**
Кислотное число		мг KOH/г	ГОСТ 11362-96	**1,17**
Температура вспышки в открытом тигле		°C	ГОСТ 4333-2014	**257**
Массовая доля серы		%	ГОСТ Р 51947-2002	**0,205**
Массовая доля сульфатной золы		%	ГОСТ 12417-94	**0,78**

Главный инженер-химик Стародубцев А. В.